

Promix CC-740

ماده عمل آوری بتن بر پایه حلال

شرح کلی:

Promix CC-740 بر پایه رزین های هیدروکربنی محلول در حلال طراحی شده است که پس از اجرا به سرعت حلال آن از محیط خارج شده و در سطح بتن تشکیل لایه ای مطمئن برای حفظ رطوبت داخلی و کمک به هیدراته شدن کامل سیمان را می دهد.

کاربرد:

Promix CC-740 را بر روی بتن تازه و قبل از خشک شدن سطح آن بپاشید، اطمینان حاصل نمایید که تمامی سطوح باز بتن تحت پوشش قرار گرفته اند. بهترین زمان اجرا موقعی است که درخشندگی سطحی بتن پایان یافته است (حدود ۲۰ دقیقه پس از عملیات بتن ریزی در دمای معمولی). مناسب ترین راه استفاده از ماده عمل آوری، پاشیدن آن به کمک پیستوله و یا سم پاش باغبانی بر روی تمامی سطوح در معرض عوامل جوی است. چنانچه سطح بتن خشک شده باشد ابتدا بایستی آنرا با آب مرطوب نموده و سپس **Promix CC-740** پاشیده شود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع طلائی کمرنگ
وزن مخصوص	۰/۷۵۰ گرم در سانتی متر مکعب
دمای زمان اجرا	تا ۵۰ درجه سانتیگراد
درجه اشتعال	۸۰ درجه سانتیگراد

استاندارد:

مطابق ASTM C-309 Type 1

پوشش دهی:

یک لیتر **Promix CC-740** برای پوشش دادن ۴ تا ۵ متر مربع سطح بتنی و تشکیل یک لایه ۵ تا ۱۰ میکرونی کفایت می نماید. لایه تشکیل شده پس از گذشت ۳ تا ۴ هفته تحت تاثیر عوامل جوی از بین می رود.

نکات ایمنی:

بدلیل وجود حلال های شیمیایی در ترکیب **Promix CC-740** لازم است دقت خاصی در زمان انبارداری و استفاده از آن به عمل آید. از تماس با چشم، دهان و پوست خودداری نموده، آنرا در محیط باز و یا دارای تهویه استفاده نمایید. در صورت تماس احتمالی موضع را با آب و صابون شستشو دهید.

انبار داری:

Promix CC-740 را در ظروف اصلی و محیط سر پوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد نگه داری نمایید. در این صورت دست کم تا ۱۲ ماه قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار

Promix CC-740 در گالن های ۲۰ یا بشکه های ۲۲۰ لیتری عرضه می شود.