

Promix SA-162

افزودنی زودگیر کننده مخصوص بتن پاشی به روش خشک (غیر سوزاننده)

شرح کلی:

Promix SA-162 کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که غیر سوزاننده و غیر سمی بوده و می تواند دور ریز مصالح در بتن پاشی به روش خشک را به میزان قابل توجهی تقلیل دهد. مقادیر مصرف **Promix SA-162** می تواند تعیین کننده زمان گیرش و سخت شدن بتن پاشی باشد. همچنین می توان از آن برای تنظیم زمان گیرش دوغاب های تزریقی و یا باز کردن سریعتر قالب های بتنی استفاده نمود.

کاربرد:

Promix SA-162 را می توان در مواقعی که کسب مقاومت اولیه زودرس و یا پاشش بتن در ضخامت زیاد مورد نظر است، همچون لایه ننگه دارنده موقت یا دائم و یا اجرای دیواره بتنی نهایی در تونل ها و معادن، با موفقیت به کار برد. **Promix SA-162** را توزین کرده و از پیش با مصالح سنگی مخلوط نمایید. رطوبت اندک موجود در مصالح سنگی باعث عدم پخش پودر سبک زودگیر در فضا خواهد شد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر سفید رنگ
وزن مخصوص	۸۵۰ تا ۹۰۰ گرم در سانتیمتر مکعب
آسیب تنفسی	ندارد
مقدار کلر	کمتر از ۰/۱ درصد
درجه اسیدی	۹ تا ۱۱ (محلول آبی)

مقدار مصرف:

مقدار دقیق مصرف **Promix SA-162** بستگی به دمای درونی بتن و سرعت واکنش آب گیری سیمان داشته و متناسب با زمان دلخواه برای شروع گیرش و یا کسب مقاومت زودرس می توان آن را از ۳ تا ۶ درصد وزن سیمان به مخلوط بتنی اضافه نمود. استفاده از آن در مقادیر بیشتر می تواند موجب کاهش در مقاومت نهایی گردد، بنابراین انجام آزمایش های کارگاهی برای به دست آوردن بهترین مقدار مصرف توصیه می گردد.

شرایط نگهداری:

چنانچه در بسته بندی اصلی درجای مسقف و بدور از تابش نور خورشید و رطوبت باشد، به مدت ۱۲ ماه قابل نگه داری است.

بسته بندی:

Promix SA-162 در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.